



Yapı Kimyasalları

# DECOTILE-107 GAZBETON ÖRME HARCI

ÜRÜN KODU: 30210

## TANIMI

DECOTILE-107 GAZ BETON ÖRME HARCI, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı gaz beton örme harcıdır.

## UYGULAMA ALANI

- İç ve dış mekânlarda gaz beton ve tuğla gibi yapı malzemelerinin örülmesinde güvenle kullanılır.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Gri toz
- Yoğunluk (Sertleşmiş) :  $\geq 1300 \text{ kg/m}^3$
- Eğilme Dayanımı :  $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- Basınç Dayanımı :  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$
- Bağ Dayanımı :  $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$  (Çizelge Değeri)
- En Büyük Tane Büyüklüğü : max 1 mm
- Düzeltililebilme Süresi :  $\geq 15$  dakika

## UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı  $+5^\circ\text{C}$  ile  $+30^\circ\text{C}$  arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

## UYGULAMA

- DECOTILE-107 GAZ BETON ÖRME HARCI, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 5,5-7 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 10 dakika bekletilir ve tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan karışım bütün yüzeye aynı kalınlıkta uygulanır.
- Örgü yapılırken, derz aralıklarının 3 mm olması önerilir ve derz aralarının yapıştırıcı ile tamamen dolmasına özen gösterilir.
- Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı  $+25^\circ\text{C}$ ' nin üzerine çıkması halinde, sıvanın ani kurummasını önlemek için belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile nemlendirme yapılmalıdır.
- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

## KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması,  $+20^\circ\text{C}$  ve %65 nispi nemde 1 gündür.

## TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak  $3-4 \text{ kg/m}^2$ ' dir.

## DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

## AMBALAJ

25 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.



Yapı Kimyasalları

## DECOTILE-107 GAZBETON ÖRME HARCİ

### **GÜVENLİK BİLGİLERİ**

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.