



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-108 HIZLI PRİZ ALAN YAPIŞTIRICI DECOTILE-108 RAPID SETTING ADHESIVE

ÜRÜN KODU: 32085

PRODUCT CODE: 32085

TANIMI

DECOTILE-108 HIZLI PRİZ ALAN YAPIŞTIRICI, çimento esaslı, hızlı priz alan, yüksek mukavemetli, kullanıma hazır, tek bileşenli yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANI

- Yer ve duvar seramiği, granit seramik, doğaltaş vb. kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine yapıştırılmasında,
- Bir gün içerisinde kullanıma açılması istenen kafeler, süper marketler, hava alanları gibi mekanlarda hızlı seramik yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Hızlı dayanım kazanır, 6 saat sonra mukavemetini kazanır,
- Dikeyde kayma yapmaz,
- Sadece su eklenerek kullanılır,
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Gri Toz
- Yoğunluk : 1,60±0,2 kg/lt
- Erken Çekme 6 saat Sonra Yapışma Kuvveti : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Kuvveti: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Açık Bekletme Süresi: Çekme Yapışma Kuvveti : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (min. 15 dak. Sonra)

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOTILE-108 Hızlı Priz Alan Yapıştırıcı, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye

DESCRIPTION

DECOTILE-108 RAPID SETTING ADHESIVE, is cement-based, fast setting, high strength, ready-to-use, one component adhesives mortar.

APPLICATION AREAS

- Floor and wall ceramics, granite ceramic, natural stone, etc. plaster, screed, inside and outside,
- It is used for quick tile bonding in places such as cafes, supermarkets, airports where it is required to open within one day.

SPECIFICATIONS

- Rapid compressive strength development, gain strength after 6 hours,
- Does not slip vertically,
- Used only by adding water,
- It has high adhesion.

SURFACE PREPARATION

- Application surface, smooth, clean, non-fixed loose, flowering and cleaned from dust, must be sturdy.
- The application surface should be wetted and must be kept moist.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Appearance / Color : Grey powder
- Density : 1,60 ± 0,2 kg / l
- Early withdrawal after 6 hours
Bond Strength : $\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$
- Initial Tensile Adhesion : $\geq 1 \text{ N / mm}^2$
- Tensile Adhesion in water: $\geq 1 \text{ N / mm}^2$
- Tensile Adhesion after aged by heat: $\geq 1 \text{ N / mm}^2$
- Freeze-Thaw Cycles Then
Tensile Adhesion : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Open Time Period: Tensile Adhesion : $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ (after min. 15 minutes)

APPLICATION CONDITIONS

- Substrate and ambient temperature must be between +5°C and +30°C.
- In places subject to direct sunlight, rain and strong winds, the application should be avoided.
- Frozen, melting or there is risk of frost within 24 hours of application surfaces should be avoided.

APPLICATION

- DECOTILE-108 Rapid Setting Adhesive, clean, cold water were added into the mixer with a low speed for 5-10 minutes until it is lump-free mix. The amount of



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-108 HIZLI PRİZ ALAN YAPIŞTIRICI DECOTILE-108 RAPID SETTING ADHESIVE

kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 5,5-6,5 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar karıştırılır.

- Hazırlanan karışım uygun mala ile yüzeye yayılır. Döşenecek malzemenin ebadına göre uygun taraklama yapılır ve lastik tokmak yardımı ile malzeme yüzeye döşenir.
- 40x40 cm ve daha büyük ebatlı kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kombine yöntem ile uygulama yapılmalıdır.
- Karolar 15 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırılmalıdır. Ürün hızlı priz aldığından yapıştırma işleminin tamamlanacağı alan kadar taraklanarak uygulama yapılmalıdır. Donan harç yüzeyden kazınmalıdır.
- Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı +25°C' nin üzerine çıkması halinde, sıvanın ani kurummasını önlemek için belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile nemlendirme yapılmalıdır.
- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 3-5 kg/m² dir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

25 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.

water required is 5,5-6,5 l. for 25 kg. The amount of water in these rates should be set according to weather conditions. The application of the mixed material must be done in 5 minutes.

- The prepared mixture is spread on the surface with a trowel. Appropriate to the size of the material to be laid of carding done, and than material is laid on the surface with help of a rubber mallet.
- It is necessary to apply the combined method for bonding of 40x40 cm and larger sized coating materials.
- The tiles should be glued on the carded mortar within 15 minutes. The application should be applied by combing until the adhesive is fastened. The harden mortar should be scraped from the surface.
- If the surface and ambient temperature +25°C, in the event of the plaster with a sudden spraying method at regular intervals should be moisturized to prevent drying.
- Do not use the material hardened, by adding water.
- Tools used are cleaned with water immediately after application.

Otherwise, DECOSTONE Construction Chemicals Co. cannot be responsible for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes.

CONSUMPTION

Depending on the surface and application conditions 3-5 kg/m².

STORAGE AND SHELF LIFE

Original, unopened packaging, in dry and humid environments, for 12 months from date of production.

PACKAGING

25 kg Craft Bag.

8-fold stacked on pallets 64, 1600 kg.

Pallet Size: 110 cm x 110 cm.

SAFETY INFORMATION

During the handling and storage; eyes, mouth, skin and foods should be careful not to contact. In contact with skin and eyes should be washed with plenty of water.

Avoid contact with skin and eyes because it contains cement. If contacted, rinse with plenty of water.

It is recommended to use rubber gloves when applying the product.

Product should not be directly inhaled. If necessary, use a dust mask.

Keep out of the reach of children.

If necessary, consult your doctor.