

ÜRÜN KODU: 30319  
ÜRÜN KODU: 30326

PRODUCT CODE: 30319  
PRODUCT CODE: 30326

### TANIMI

Yüksek aderans gücüne sahip akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dekoratif kaplama astarıdır.

### UYGULAMA ALANI

- Dış ve iç cephe ısı yalıtım sistemlerinde dekoratif sıva kaplamasından önce,
- Dış ve iç cephe uygulamalarında kaplama uygulamasından önce, uygulanarak uygulama yüzeyinde güçlü bir tutunma yüzeyi oluşturur.

### ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır,
- Yüksek aderans gücüne sahiptir,
- Su ve nem geçirimini azaltır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz kıvamlı sıvı
- Yoğunluk : 1,076 kg/l.

### UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +30°C arası.
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve yüzey kuru olmalıdır.
- Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR HARCİ ile düzeltilmelidir.

### UYGULAMA

- DECOPRIM-002 DEKORATİF KAPLAMA ASTARI, maksimum % 10 su ile incelterek, tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır.
- Uygulama yapıldıktan 1 gün sonra sıva uygulamasına geçilir.
- Boyalı yüzeylerde aderansı arttırmak için yüzeye çentik atılması önerilir.
- Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

### TÜKETİM

150 – 200 gr/m<sup>2</sup> dir. Uygulamaya göre değişir.

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Dondan korunmalıdır.

### DESCRIPTION

Single component, acrylic based, high adherence performance decorative coating primer.

### APPLICATION AREAS

- Exterior and interior wall decorative plaster coating before thermal insulation systems,
- Used for increasing adherence before the interior and exterior thermal insulation systems decorative plaster application.

### SPECIFICATIONS

- Ready for use,
- High adhesion strength,
- Reducing the transmission of water and moisture.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Appearance / Color : White liquid
- Density : 1,076 kg/l.

### APPLICATION CONDITIONS

- Application temperature: between +5°C and +30°C
- Surface preparation: All surfaces must be clean , dry and free of contaminants such as dirt, oil loose or badly cracked pieces.
- The surging, loose, scraped off the old paint, cracks, holes or cracks of the surface must be repaired with DECOREPAIR-501 REPAIR MORTAR.

### APPLICATION

- Mix well before use and apply with a brush or a roller or a spraying. If required, it can be thinned by water max. 10% .
- The application is made, one day after the plaster is applied.
- Painted surfaces in order to increase adherence to the surface notch is recommended to be taken.
- The specified periods of time at 20°C surface and the ambient temperature, low temperature, duration will be longer, shorter period of time at a high temperature.

Otherwise, DECOSTONE Construction Chemicals Co. cannot be responsible for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes.

### CONSUMPTION

150 – 200 g/m<sup>2</sup>. It depends on the application.

### STORAGE AND SHELF LIFE

Can be stored 2 years in a dry and cool environment in original packaging at temperatures between 5°C and 30°C. Protect from frost.

#### **AMBALAJ**

15 kg. Plastik Kova,  
5 kg. Plastik Kova.

#### **DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız.  
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.  
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.  
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.

#### **GÜVENLİK BİLGİLERİ**

##### **RİZİKO UYARILARI**

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

##### **GÜVENLİK UYARILARI**

S 2: Çocukların eline geçmemelidir.  
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.  
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.  
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.  
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.  
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.  
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.  
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.  
Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.  
Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.  
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

#### **PACKAGE**

15 kg. plastic bucket,  
5 kg. plastic bucket.

#### **CONSIDERED POINTS**

Stir before using certain intervals.  
Application temperature of +5°C to +30°C.  
Products protect from freezing and direct sunlight.  
Do not apply in rainy and windy weather.

#### **SAFETY INFORMATION**

##### **RISK WARNINGS**

R 43: May cause sensitization by skin contact.

##### **SAFETY WARNINGS**

S 2: Keep out of reach of children.  
S 24/25: Avoid contact with skin and eyes.  
S 26: In case of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice.  
S 28: After contact with skin, wash immediately with water.  
S 29: Do not empty into drains.  
S 37: Use suitable protective gloves.  
S 46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.  
S 56: This material and its container at hazardous or special waste collection point please.

Store in a tightly closed container products.  
Surface cleaning, sanding, burning if such procedures apply, such as dust or fumes may be released during the process to be protected from hazardous waste Ventilate. If necessary, use personal protective equipment.  
Product safely handling and storing perpendicular note.  
This technical bulletin has been prepared taking into consideration the general conditions. For more detailed information, please contact our technical service department.  
Otherwise we will not accept liability company.